OCTORAL

B00 - B999
OCTOBASE SYSTEM

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

B00 - B999 Octobase System è un sistema doppio strato, baseopaca più trasparente per automobili, veicoli commerciali e autobus. Il sistema fornisce un eccezionale effetto ottico, elevata durabilità, resistenza alle sostanze chimiche e mantenimento della lucentezza.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

1 : 1 with Uni Thinner

Quando si miscela una formula personale metallizzata e/o perlata, utilizzare sempre il dell'opzione di calcolo della cera COINS.

SETTAGGIO AEROGRAFO

	UGELLO (MM)	PRESSIONE DELL'ARIA (BAR/PSI)
HVLP	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26
HE	1,3-1,5	1,5-1,8/22-26

APPLICAZIONE

2 - 3 mani da 15 - 25 µm (0,6-1,0 mil). Per i colori a effetto, si consiglia una mano di sfumatura a una pressione inferiore (1,2 - 1,5 BAR / 18 - 22 PSI). Tale mano di sfumatura viene applicata sulla mano di fondo asciutta o semi-asciutta.

Applicare un'altra mano di uno strato trasparente entro 8 ore. Dopo 8 ore utilizzare un tampone abrasivo e riapplicare lo strato di base.

APPASSIMENTO, ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE AD ARIA		ESSICCAZIONE FORZATA	
Appassimento	Fino ad essiccazione	**Appassimento**	-
Fuori polvere	10 - 15 minuti	**Fuori polvere**	-
Maneggiabile	15 - 20 minuti	**Maneggiabile**	-
Nastrabile	15 - 20 minuti	**Nastrabile**	-
Carteggiabile	-	**Carteggiabile**	-
Lucidabile	-	**Lucidabile**	-

SUBSTRATO

B00 - B999 Octobase System deve essere applicato solo su acciaio puro primerizzato ben sabbiato/soffiato e sgrassato e alluminio primerizzato e plastica primerizzata. GRP ben sabbiato, riempitivi in poliestere, primer OEM e vecchi sistemi di verniciature in buone condizioni.

Assicurarsi di scegliere un primer/fondo adatto, controllandone la TDS.

VITA UTILE A 20°C (68°F)

-

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutti i rivestimenti trasparenti applicabili Octoral.

COMPONENTI

TA900 Uni Thinner Fast
TA910 Uni Thinner Medium
TA920 Uni Thinner Slow
TA930 Uni Thinner Very Slow

ADDITIVI

BW78/.../ BW89 Special Effect Colours

Quando si aggiunge BW78/.../ BW89 Special Effect Colours agitare con decisione la bottiglietta per 2 minuti prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pre-pulire la superficie con TD20 Silicone Remover e asciugare con un panno. Sabbiare la superficie con abrasivo grana P400 o più sottile. Rimuovere tutti i residui della sabbiatura con aria compressa, aspirazione della sabbiatura e pulire con TD20 Silicone Remover e asciugare con un panno.

Mascherare tutto il veicoli per evitare i fumi di spruzzatura.

PROSSIMA MANO

-

DATI FISICI B00 - B999 Octobase System		
Base chimica	Leganti speciali essiccazione fisica	
Proprietà fisiche	**Viscosità (RTS) (sec)**	15 - 17 Dincup 4 / 20°C
	Peso specifico (kg/l)	0,926
	Punto d'infiammabilità	23°C to 25°C / 73,4°F to 77°F
	Volume % solido	12
	Economia	6 m²/L/20 µm
		240 ft²/Gal/0,8 mil
	Brillantezza	-
	Colore	-

PROTEZIONE

Utilizzare adeguate protezioni respiratorie *(raccomandiamo l'utilizzo di un respiratore di aria fresca).*

Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda dati di sicurezza al seguente link:

https://sds.octoral.com

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. Il vostro solo rimedio per un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

Revision Date: February 2023

valspar AUTOMOTIVE

PULIZIA

Gun Cleaner

STOCCAGGIO / DURATA

Minimo 2 anni; (In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (contenitore non aperto).

NOTE

Specifiche condizioni per l'utilizzo in Europa (eu) questi prodotti (pronto uso) non è VOC compliano.
Si prega di fare riferimento alla dichiarazione VOC.

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE. Il vostro solo rimedio per un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

Revision Date: February 2023

valspar AUTOMOTIVE