OCTORAL

A00 - A98
OCTOCRYL SYSTEM

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
A00 - A98 Octocryl System è una finitura in poliuretano a doppio pacchetto altamente lucida, per essiccazione ad aria e forzata. A01 Fleet Additive può essere utilizzato per veicoli commerciali o superficie più grandi.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE
2 : 1 Top Coat : 2K/MS Hardener + 0 – 10 % Uni Thinner
3 : 1 Top Coat : HS Hardener + 0 – 10 % Uni Thinner

SETTAGGIO AEROGRAFO

	UGELLO (MM)	PRESSIONE DELL'ARIA (BAR/PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Serbatoio di pressione	0,85-1,2	4,0-5,0/58-73
Airless / Airmix	0,007"-0,009"/40°	160-200

APPLICAZIONE
2 strato 40-60 µm (1,6-2,4)

APPASSIMENTO, ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE AD ARIA		ESSICCAZIONE FORZATA	
Appassimento	5 - 15 minuti	**Appassimento**	5 - 15 minuti
Fuori polvere	20 - 30 minuti	**Fuori polvere**	-
Maneggiabile	8 - 12 ore	**Maneggiabile**	20 - 45 minuti
Nastrabile	8 - 12 ore	**Nastrabile**	Dopo il raffreddamento
Carteggiabile	8 - 12 ore	**Carteggiabile**	Dopo il raffreddamento
Lucidabile	24 ore	**Lucidabile**	Dopo il raffreddamento

SUBSTRATO
A00 - A98 Octocryl System deve essere applicato solo su acciaio puro primerizzato ben sabbiato/soffiato e sgrassato e alluminio primerizzato e plastica primerizzata. GRP ben sabbiato, riempitivi in poliestere, primer OEM e vecchi sistemi di verniciatura in buone condizioni.

Assicurarsi di scegliere un primer/fondo adatto, controllandone il TDS.

VITA UTILE A 20°C (68°F)
20 minuti - 300 minuti

COMPONENTI
H13 2K Hardener Very Fast
H14 2K Hardener Fast
H15 2K Hardener Medium
H16 2K Hardener Slow
H34 MS Hardener Fast
H35 MS Hardener Medium
H36 MS Hardener Slow
H53 HS Hardener Very Fast
H54 HS Hardener Fast
H55 HS Hardener Medium
H56 HS Hardener Slow
TA900 Uni Thinner Fast
TA910 Uni Thinner Medium
TA920 Uni Thinner Slow
TA855 Spot Repair Thinner
TA875 Fade-Out Thinner

ADDITIVI
AC001 2K Structure Coat Fine
AC002 2K Structure Coat Coarse
AE001 Elastic 2K
AM002 Matting Additive 2K
A01 Fleet Additive

Prima aggiungere il catalizzatore.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Pre-pulire la superficie con TD20 Silicone Remover e asciugare con un panno. Sabbiare la superficie con abrasivo grana P400 o più sottile. Rimuovere tutti i residui della sabbiatura con aria compressa, aspirazione della sabbiatura e pulire con TD20 Silicone Remover e asciugare con un panno.

Mascherare tutto il veicoli per evitare i fumi di spruzzatura.

PROSSIMA MANO
-

DATI FISICI

DATI FISICI A00 - A98 Octocryl System		
Base chimica	2K Finitura poliuretanica	
Proprietà fisiche	**Viscosità (RTS) (sec)**	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Peso specifico (kg/l)	0,987
	Punto d'infiammabilità	29°C / 84,2°F
	Volume % solido	35
	Economia	7 m²/L/50 µm
		240 ft²/Gal/2 mil
	Brillantezza	ad alta brillantezza
	Colore	-

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE. Il vostro solo rimedio per un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

RevisionDate:November2019

valspar AUTOMOTIVE

PROTEZIONE

Utilizzare adeguate protezioni respiratorie
(raccomandiamo l'utilizzo di un respiratore di aria fresca).

Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda dati di sicurezza al seguente link:

https://sds.octoral.com

PULIZIA

Gun Cleaner

STOCCAGGIO / DURATA

Minimo 2 anni; (In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (contenitore non aperto).

NOTE

Specifiche condizioni per l'utilizzo in Europa (eu) questi prodotti (pronto uso) non è VOC compliano.
Si prega di fare riferimento alla dichiarazione VOC.

I dati su questa scheda rappresentano i valori tipici. Poiché le variabili di applicazione sono un fattore importante nelle prestazioni del prodotto, queste informazioni servono solo come guida generale. Valspar non si assume alcun obbligo o responsabilità per l'uso di queste informazioni. SALVO ACCORDO SCRITTO DA PARTE DI VALSPAR, VALSPAR ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO O PROTEZIONE DALLA VIOLAZIONE DI BREVETTI. VALSPAR NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE. Il vostro solo rimedio per un qualsiasi difetto in questo prodotto è la sostituzione del prodotto difettoso, o un rimborso del suo prezzo d'acquisto, a nostra discrezione. © 2012 The Valspar Corporation. Tutti i diritti riservati.

RevisionDate:November2019

valspar AUTOMOTIVE