OCTORAL

A00 - A98
OCTOCRYL SYSTEM

INFORMACJE OGÓLNE

A00 - A98 Octocryl System to dwuskładnikowe, poliuretanowe wykończenie o wysokim połysku, do suszenia zarówno powietrzem, jak i w sposób wymuszony. A01 Octocryl System Fleet Additive : można stosować w pojazdach użytkowych lub większych obiektach.

PROPORCJE MIESZANIA

2 : 1 Top Coat : 2K/MS Hardener + 0 - 10 % Uni Thinner
3 : 1 Top Coat : HS Hardener + 0 - 10 % Uni Thinner

USTAWIANIE PISTOLETU

	Dysza (MM)	Ciśnienie powietrza (BAR/PSI)
HVLP	1,2 - 1,4	2 / 29
HE	1,2 - 1,4	1,8 - 2,0 / 26 - 29
Zbiornik ciśnieniowy	0,85 - 1,2	4,0 - 5,0 / 58 - 73
Bezpowietrzny Airless / Mieszanka powietrzna Airmix	0,007" - 0,009" / 40°	160 - 200

APLIKACJA

2 powłoki 40 - 60 µm (1,6 - 2,4 mil)

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA

Suszenie na powietrzu 20°C / 68°F		Wymuszone suszenie 60°C / 140°F	
Odparowanie	5 - 15 minut	**Odparowanie**	5 - 15 minut
Pyłosuchy	20 - 30 minut	**Pyłosuchy**	-
Suchy w dotyku	8 - 12 godzin	**Suchy w dotyku**	20 - 45 minut
Suchy dla taśmy	8 - 12 godzin	**Suchy dla taśmy**	Po schłodzeniu
Suchy do szlifowania	8 - 12 godzin	**Suchy do szlifowania**	Po schłodzeniu
Suchy do polerowania	24 godzin	**Suchy do polerowania**	Po schłodzeniu

PODŁOŻA

A00 - A98 Octocryl System należy nakładać tylko na dobrze przeszlifowaną/oczyszczoną i odtłuszczoną zagruntowaną gołą stal i zagruntowane aluminium. Dobrze przeszlifowane GRP, podkład gruntujący OEM i stare systemy farb w dobrym stanie.

Sprawdzając TDS podkładu/warstwy powierzchniowej, należy upewnić się, że wybrany został odpowiedni podkład/warstwa powierzchniowa.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)

20 - 300 minut

SKŁADNIKI

H14 2K Hardener Fast
H15 2K Hardener Medium
H34 MS Hardener Fast
H35 MS Hardener Medium
H36 MS Hardener Slow
H53 HS Hardener Very Fast
H54 HS Hardener Fast
H55 HS Hardener Medium
H56 HS Hardener Slow
TA900 Uni Thinner Fast
TA910 Uni Thinner Medium
TA920 Uni Thinner Slow
TA855 Spot Repair Thinner

DODATKI

AC001 2K Structure Coat Fine
AC002 2K Structure Coat Coarse
AE001 Elastic 2K
AM002 Matting Additive 2K
A01 Fleet Additive

Dodaj przed utwardzaczem. W COINS znajduje się przycisk wyboru opcji dla formulacji kolorów z A01 Octocryl System Fleet Additive lub bez niego.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyścić wstępnie powierzchnię przy użyciu TD20 Silicone Remover i wytrzeć do sucha. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P400 lub drobniejszym. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu za pomocą sprężonego powietrza, odkurzyć, wyczyścić za pomocą TD20 Silicone Remover i wytrzeć do sucha.

Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.

NASTĘPNA WARSTWA

-

DANE FIZYCZNE

PRZEPISY UNIJNE A00 - A98 Octocryl System		
Baza chemiczna	Poliuretanowa farba nawierzchniowa 2K	
Właściwości fizyczne	**Lepkość (RTS)**	18 - 20 Dincup 4 / 20°C
	Gęstość (kg/l)	0,987
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	29°C / 84,2°F
	Obj. % cząstek stałych	35
	Wydajność	7 m²/L/50 µm
		240 ft²/Gal/2 mil
	Połysk	Wysoki połysk
	Kolor	-

Dane na tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Revision Date: March 2024

valspar AUTOMOTIVE

OCHRONA

Należy stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych *(zalecane są maski z dodatkową dystrybucją czystego powietrza)*.

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć następujący odnośnik do karty charakterystyki:

SDS Octoral

CZYSZCZENIE

Gun Cleaner

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Aktualny przegląd okresu trwałości można znaleźć, klikając poniższy link:

Przegląd okresu trwałości Octoral

UWAGI

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania w Europie (EU): Ten produkt (gotowy do użycia) nie jest zgodny z przepisami VOC/LZO. Więcej informacji w dyrektywie VOC (2004/42/WE).

Dane na tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2012 The Valspar Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Revision Date: March 2024

valspar AUTOMOTIVE